CLEANING / HD

FDA APPROVED



- **FDA idoneo al passaggio di alimenti acquosi.**
  Produced according FDA-title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600.
- **Qualità alimentare secondo norma FDA inodore.**
  Food quality according to FDA odourless.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Tubo idoneo al passaggio di vapore ed acqua calda. Solitamente utilizzato per lavare capannoni, macelli o qualsiasi ambiente di lavoro. La copertura colorata lo rende antimacchia.

For vapor and hot water transmission. Praticularly used for cleaning in food processing plants (daires, abattoirs, etc.).
Thanks to the coloured cover it is stain resistant.



A **Sottostrato** Tube	Gomma EPDM di colore bianco qualità alimentare secondo norma FDA (CFR 21 § 177.2600) inodore, idonea al passaggio di liquidi alimentari, detergenti e vapore. White synthetic rubber, food quality according to FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) and 93/11/EEC, odorless, suitable for food liquids delivery.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici ad alta tenacità. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Gomma EPDM di colore blu ad impressione tela resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'ozono. OIl, heat, abrasion, ozone and weather resistant, special synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar steam	bar water	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	23	6	18	60	-	-	130	40
16	26	6	18	60	-	-	160	40
19	31	6	18	60	-	-	190	40
25	37	6	18	60	-	-	250	40
32	47	6	18	60	-	-	320	40
38	54	6	18	60	-	-	380	40
51	66	6	18	60	-	-	510	40

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® CLEAning StEAM 165°C
ACCORDing FDA

CONFEZIONAMENTO BOx:
iMbALLO in pOLiEtiLEnE tRASpAREntE
pACkAging in tRAnSpAREnt pOLYEthYLEnE

DIChIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBIIE
DECIARATION OF COMPIIANCE IS AVAIIABIE

-40°C / +125°C
vapore fino a steam up to +165°C
-40°F / +257°F
vapore fino a steam up to +329°F