
SATIHOSE MARINE

SAE 100 R7

MARCATURA / MARKINg / MARQUAgE / BESCHRIFTUNg / MARCATURA
EUROCORD®
SAE 100 R7 1/4"



- **EXTRA FLEXIBLE**
- **AGEING RESISTANT**

IMPIEGO / USE / EMPLOI / EINSATZ / EMPLEO


Tubo flessibile per alta pressione termoplastico per applicazioni oleodinamiche, particolarmente indicato nel settore nautico. **Certificato secondo EN855:1996 - R7; ISO3949:2004 / R7-1; SAE J517 FEB 98 100 R7.**

high pressure thermoplastic hose for oleodynamic, especially for the nautical sector. **According to EN855:1996 - R7; ISO3949:2004 / R7-1; SAE J517 FEB 98 100 R7.**

Tuyau flexible thermoplastique de haute pression pour applications oléodynamiques, particulièrement reccomandé dans le secteur nautique. **Conforme à EN855:1996 - R7; ISO3949:2004 / R7-1; SAE J517 FEB 98 100 R7.**

Flexibler hochdruckschlauch für thermoplastische hydraulikanwendungen, besonders geeignet für die Schifffahrtsindustrie. **zertifiziert gemäß EN855:1996 - R7; ISO3949:2004 / R7-1; SAE J517 FEB 98 100 R7.**

Manguera termoplástica de alta presión para aplicaciones oleodinámicas. Particolarmente recomendada para el sector naval. **Cumple con EN855:1996 - R7; ISO3949:2004 / R7-1; SAE J517 FEB 98 100 R7.**



mm	mm	bar	bar*	bar*	g/m	mm	mt
5	3/16"	9,3	220	880	60	26	10/80
6,6	1/4"	12,5	215	860	100	30	10/80
8	5/16"	14,3	195	780	140	40	10/80
9,7	3/8"	16,5	187	750	170	70	10/80
13	1/2"	20,5	157	630	230	90	10/80

STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE STRUKTUR / ESTRUCTURA

SOTTOSTRATO INNER LAYER COUCHE INTÉRIEURE SCHLAUCHEINLAGE CAPA INTERIOR (A)	**INSERTI** REINFORCEMENT RENFORCEMENT EINLAGEN REFUERZOS (B)	**COPERTURA** OUTER COVER COUCHE EXTÉRIEURE AUSSENSCHICHT CAPA EXTERIOR (C)
Poliammide resistente ai solventi, vernici ed oli idraulici.	2 trecce in fibre sintetiche ad alta resistenza.	In poliuretano antiabrasione, resistente all'olio e agli agenti atmosferici.
Polyamide resistant to solvents, paints and hydraulic oils.	high tenacity double braided polyester yarns.	Anti-abrasive, oil and weathering resistant polyurethane.
Polyamide resistant aux solvents, peintures et huiles hydrauliques.	Double tresse des gaînes en polyestère de haute ténacité.	En polyurethane antiabrasif, résistant aux huiles et agents atmosphériques.
Polyamid, beständig gegen Lösungsmittel, Farben und hydrauliköle.	hochzugfeste, doppelt geflochtene Polyestergarne.	Abriebfestes, öl- und witterungsbeständiges Polyurethan.
Poliamida resistente a los solventes, pinturas y aceites hidráulicos.	Doble trenza en hilos de poliester de alta tenacidad.	En poliuretano antiabrasivo, resistrente a los lubrificantes y agentes atmosféricos.

NORME / NORMS / NORMES / NORMEN / NORMAS:
EN 855:1996 R7, ISO 3949:2004/R7-1, SAE J517 FEB98 100R7

Sottostrato Inner layer Couche Intérieure Schlaucheinlage Capa interior



Inserti Reinforcement Renforcement Einlagen Refuerzos



Copertura Outer Cover Couche exterieure Außenschicht Capa exterior

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F